

分析結果

Report No.

試料情報							
試料名	20240301152840						
測定日時	2024/03/01 15:28:41						
コメント	2ch Air-Metal、大気						
グループ名	2_Easy_大気						
オペレータ							
測定条件				分析径	10mm	雰囲気	大気
チャンネル名	電圧	電流	フィルタ	取込範囲	解析範囲	測定時間	DT%
AI-U	50	65-Auto	----	0 - 40	0.00-40.00	Live- 100	30



定量分析結果							
分析対象	分析結果		標準偏差	処理計算	分析線	強度	
SiO2	99.554	%	[0.778]	定量-FP	SiKa	22.9168	
SO3	0.358	%	[0.042]	定量-FP	S Ka	0.3644	
K2O	0.050	%	[0.005]	定量-FP	K Ka	0.4227	
CaO	0.020	%	[0.003]	定量-FP	CaKa	0.2836	
CuO	0.010	%	[0.000]	定量-FP	CuKa	3.1480	
Fe2O3	0.007	%	[0.001]	定量-FP	FeKa	0.9909	
GeO2	0.002	%	[0.000]	定量-FP	GeKa	0.9231	

